

Commercial Graphics Division
Technical Data Sheet

改訂 2017年03月31日

発行 2016年10月01日

スリーエムジャパン株式会社

コマーシャルグラフィックス事業部

3M™ スコッチカル™ 和紙アプリケーションテープ SCPM-44X

「ペイントフィルムシリーズ カラータイプ専用」

定義

3M™ スコッチカル™ 和紙アプリケーションテープ SCPM-44X 「ペイントフィルムシリーズ カラータイプ専用」は、半透明で和紙タイプのアプリケーションテープです。

特徴

- 本製品は3M™スコッチカル™ペイントフィルムシリーズ専用の和紙アプリケーションテープです。
- 3M™スコッチカル™ペイントフィルムシリーズの切り文字製作時や、印刷加工面の表面保護用としての使用に適しています。
- 屋外の壁面や内装材、看板など、平滑面だけでなく、凹凸のある基材へ施工する際にもご使用頂けます。
- 3M™スコッチカル™ペイントフィルムシリーズには、ベタ貼り施工時の位置決めをサポートする透明アプリケーションテープが予めラミネートされています。3M™スコッチカル™ペイントフィルムシリーズを切り文字施工等で本製品をご使用になる場合は、事前に透明アプリケーションテープを必ず剥離してください。詳しくは『3M™スコッチカル™ペイントフィルム シリーズの貼り付け方法』をご覧ください。

製品特性

サイズ	1000 mm×91.4 m
コア	3インチコア（内径 77 mm）
材質	紙
フィルム色	白色半透明 3M™ロゴ(赤色) 印字あり
厚さ (代表値)	0.11 mm (粘着材含む)
接着剤	感圧型再剥離タイプ
貼り付け温度	10~38°C(平滑面)
使用可能温度	-30~80°C(連続使用の場合は 65°C)
接着力	3M™スコッチカル™ペイントフィルムシリーズ カラータイプ上 約 4 N/25mm

試験方法

フィルム厚：JIS K 7130 (1999) に準ずる。

接着力：JIS Z 0237 (2009) に準ずる。

特性における数値は、原則として温度20°C・湿度65%での試験結果を基にしています。

保管

- 直射日光の当たらない、乾燥した場所に 38°C以下で保管してください。
- 製造日より 1 年間の保管が可能です。

備考

- 切り文字等に貼り付けた後は、乾燥した室内に保管し、出来るだけ早くお使い下さい。湿度の高い場所に放置しますとアプリケーションテープが吸湿し、伸び、浮き、シワ等の原因となることがあります。
- 剥離紙から切り文字を剥がす際には、アプリケーションテープを下側にし、剥離紙をゆっくり引き剥がすようにしてください。
- この説明書の著作権は弊社に属します、よって、無断複製、引用等を禁じます。

その他不明な点につきましては、弊社担当販売員にお問い合わせ下さい。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。

3M、スコッチャカルは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
コマーシャルグラフィックス事業部
<http://www.mmm.co.jp/cg>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2017. All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

8:45~17:15／月～金（土日祝年末年始は除く）
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます